

fepyr



SAYER-SAT:

Servicio de Asesoría Técnica

Interior de la República y Área Metropolitana:

01 800 021 9333

Querétaro: 01 (442) 238 1805

Distribuidor Autorizado:

www.fepyrmexico.com

Sayer Lack Mexicana, S. A. de C. V.

Km.13.7 Carretera Libre Querétaro - Celaya.

Colonia San Isidro del Llanito, Apaseo el Alto Gto.

C.P. 38511

Folleto Clave: F-YA-1122

fepyr

BARNIZ ENTINTADO



COLOR Y ACABADO EN UN SÓLO PASO.



BARNIZ ENTINTADO

Diseñado especialmente para entintar y dar acabado al mismo tiempo, dejando ver la veta de la madera, dando protección y belleza a su madera por largo tiempo.

CARACTERÍSTICAS / USOS RECOMENDADOS

- Está diseñado para aplicarse en maderas de uso en interiores que no requieran alta resistencia.
- Su rápido secado permite realizar de forma eficiente el barnizado y mantenimientos posteriores.
- Recomendado para cortineros, bancos, cuadros, artículos decorativos, etc.
- De fácil aplicación con brocha de pelo fino o pistola.
Una característica de este barniz es que a mayor número de manos, mayor será la intensidad de color.

PREPARACIÓN DE LA MADERA

Es muy importante preparar bien la superficie a barnizar, ya que de ello dependerá obtener un buen acabado y durabilidad del barnizado. La superficie tiene que estar libre de polvo, grasas y humedad.

LIJADO DE LA MADERA

Manual: Se deberá lijar siempre en dirección a la veta de la madera con lija grado **220**, si se hace en forma cruzada, se notarán las rayas al momento de aplicar el barniz entintado en procesos nuevos, si la madera está muy áspera, deberá lijar primero con lija grado **150** y posteriormente con la lija grado **220**.

Máquina orbital: Si la preparación de la madera se realiza con lijadora orbital, deberá usar lija grado **150** y posteriormente hacerlo de forma manual, en dirección a la veta de la madera con lija grado **220**, esto es con la finalidad de eliminar la raya circular que deja la lijadora.

PROCESO A

Se recomienda aplicar directamente a la madera de dos a tres manos de Barniz Entintado.

SECADO: De 30 a 40 minutos entre manos y 24 horas para su curado total.

PROCESO B

Para obtener mejores resultados del Barniz Entintado como acabado, se recomienda aplicar sobre una superficie previamente sellada con productos de Nitrocelulosa.

DESCRIPCIÓN	SÓLIDOS	DILUCIÓN
F-NS2100 - Sellador Directo	24%	10% a 15%
F-NS2127 - Sellador Profesional	42%	200%
F-NS2145 - Sellador Altos Sólidos	44%	200%

SE RECOMIENDA UTILIZAR EL DISOLVENTE F-ND2010

Podrá elegir alguno de los selladores con el propósito de tapar los poros de la madera y eliminar el repelo, obteniendo una superficie ideal para la aplicación del Barniz Entintado. Dependiendo de la porosidad de la madera, se recomienda aplicar de 2 a 3 manos de Sellador de Nitrocelulosa.

ACABADO

ACABADO

Aplicar 2 manos de **F-NC28XX** Barniz Entintado.

SECADO: De 30 a 40 minutos entre manos y 24 horas para su curado total.

NOTA: Los tiempos de secado varían de manera proporcional al gramaje aplicado, a mayor espesor de película se recomienda mayor tiempo de secado, para permitir la evaporación de todos los solventes contenidos en la misma. La variación de la temperatura ambiente también influye en el secado del barniz, a temperaturas bajas el secado se prolonga.

Disponible en transparente **F-NC2800** y 7 colores que permiten ver la veta de la madera.



* Línea entintada disponible en 250 ml y 1 L.

* Línea transparente disponible en 250 ml, 1 y 4 L.